

PESI TEORICI LAMIERA - FERRO/INOX													
SPESS.	6/10	8/10	10/10	12/10	15/10	20/10	25/10	30/10	40/10	50/10	60/10	80/10	100/10
SV-200	0,94	1,24	1,56	1,88	2,44	3,28	3,92	4,72	6,28	7,84	9,44	12,56	15,68
SV-250	1,18	1,55	1,95	2,35	3,05	4,10	4,90	5,90	7,85	9,80	11,80	15,70	19,60
SV-300	1,41	1,86	2,34	2,82	3,66	4,92	5,88	7,08	9,42	11,76	14,16	18,84	23,52
SV-330	1,55	2,05	2,57	3,10	4,03	5,41	6,47	7,79	10,36	12,94	15,58	20,72	25,87
SV-400	1,88	2,48	3,12	3,76	4,88	6,56	7,84	9,44	12,56	15,68	18,88	25,12	31,36
SV-500	2,35	3,10	3,90	4,70	6,10	8,20	9,80	11,80	15,70	19,60	23,60	31,40	39,20
SV-600	2,82	3,72	4,68	5,64	7,32	9,84	11,76	14,16	18,84	23,52	28,32	37,68	47,04
SV-670	3,15	4,15	5,23	6,30	8,17	10,99	13,13	15,81	21,04	26,26	31,62	42,08	52,53
SV-750	3,53	4,65	5,85	7,05	9,15	12,30	14,70	17,70	23,55	29,40	35,40	47,10	58,80
SV-1000	4,70	6,20	7,80	9,40	12,20	16,40	19,60	23,60	31,40	39,20	47,20	62,80	78,40
SV-1250	5,88	7,75	9,75	11,75	15,25	20,50	24,50	29,50	39,25	49,00	59,00	78,50	98,00
SV-1500	7,05	9,30	11,70	14,10	18,30	24,60	29,40	35,40	47,10	58,80	70,80	94,20	117,60

PESI TEORICI ALLUMINIO													
SPESS.	6/10	8/10	10/10	12/10	15/10	20/10	25/10	30/10	40/10	50/10	60/10	80/10	100/10
SV-200	0,32	0,43	0,54	0,65	0,81	1,08	1,35	1,62	2,16	2,70	3,89	6,48	10,80
SV-250	0,41	0,54	0,68	0,81	1,01	1,35	1,69	2,03	2,70	3,38	4,86	8,10	13,50
SV-300	0,49	0,65	0,81	0,97	1,22	1,62	2,03	2,43	3,24	4,05	5,83	9,72	16,20
SV-330	0,53	0,71	0,89	1,07	1,34	1,78	2,23	2,67	3,56	4,46	6,42	10,69	17,82
SV-400	0,65	0,86	1,08	1,30	1,62	2,16	2,70	3,24	4,32	5,40	7,78	12,96	21,60
SV-500	0,81	1,08	1,35	1,62	2,03	2,70	3,38	4,05	5,40	6,75	9,72	16,20	27,00
SV-600	0,97	1,30	1,62	1,94	2,43	3,24	4,05	4,86	6,48	8,10	11,66	19,44	32,40
SV-670	1,09	1,45	1,81	2,17	2,71	3,62	4,52	5,43	7,24	9,05	13,02	21,71	36,18
SV-750	1,22	1,62	2,03	2,43	3,04	4,05	5,06	6,08	8,10	10,13	14,58	24,30	40,50
SV-1000	1,62	2,16	2,70	3,24	4,05	5,40	6,75	8,10	10,80	13,50	19,44	32,40	54,00
SV-1250	2,03	2,70	3,38	4,05	5,06	6,75	8,44	10,13	13,50	16,88	24,30	40,50	67,50
SV-1500	2,43	3,24	4,05	4,86	6,08	8,10	10,13	12,15	16,20	20,25	29,16	48,60	81,00

PESI TEORICI RAME					
SPESS.	6/10	8/10	10/10	12/10	15/10
SV-200	1,07	1,44	1,78	2,14	2,67
SV-250	1,34	1,80	2,23	2,67	3,34
SV-300	1,60	2,16	2,67	3,20	4,01
SV-330	1,76	2,38	2,94	3,52	4,41
SV-400	2,14	2,88	3,56	4,27	5,34
SV-500	2,67	3,60	4,45	5,34	6,68
SV-600	3,20	4,32	5,34	6,41	8,01
SV-670	3,58	4,82	5,96	7,16	8,94
SV-750	4,01	5,40	6,68	8,01	10,01
SV-1000	5,34	7,20	8,90	10,68	13,35

TUBO PLUVIALE 6/10		
Diam.	Rame	TM
80	1,55	1,40
100	1,80	1,70
120	2,25	2,00
10X10	2,25	2,00

PENDENZA = GRADI		
0,01	=	0,45°



E-mail: info@carobbio.it
 Sito Internet: www.carobbio.it

TEL 035 237722
 FAX 035 239262